

國立台灣工藝研究發展中心

地址:239 新北市鶯歌區鳳鳴路 160 號 TEL:(02)2670-5308#23 FAX:(02)2670-5792

委託試驗報告

委託廠商: 聲綸實業有限公司
聯絡人: 陳聲元先生/小姐
電話: (03)3675577
樣品名稱: 斗子砌磚 3x25cm
送樣日期: 107 年 09 月 25 日
實驗日期: 107 年 09 月 28 日
適用標準: CNS 9737
實驗室: 鶯歌中心化學實驗室



| 檢驗項目 | 國家標準 | 檢驗結果 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. 尺度 | | |
| 1.1 長度 | 250.0mm ± 1.4mm | 248.6 mm 符合 |
| 1.2 寬度 | 30.0mm ± 0.6mm | 30.5 mm 符合 |
| 2. 尺度收縮 | 1.4mm | 0.0 mm 符合 |
| 3. 吸水率 | I類(3.0%以下): 約與舊規格之瓷質面磚相當 II類(10.0%以下): 約與舊規格之石質面磚相當 III類(50.0%以下): 約與舊規格之陶質面磚相當 | 6.51% 符合 |
| 4. 抗彎強度 (同 CNS9738-R2162 抗折試驗) | | 151.34 kgf/cm ² |

- 註 1. 本報告只對所送樣品負責。
2. 本報告只供參考，不得做為廣告或商業用途。

承辦人

副研究員 沈俊良

日期 107 年 09 月 28 日