

# 國立台灣工藝研究發展中心

地址:239 新北市鶯歌區鳳鳴路 160 號 TEL:(02)2670-5308#23 FAX:(02)2670-5792

## 委託試驗報告

委託廠商: 聲綸實業有限公司  
聯絡人: 陳聲元先生/小姐  
電話: (03)3675577  
樣品名稱: 斗子砌磚 18x25cm  
送樣日期: 107 年 09 月 25 日  
實驗日期: 107 年 09 月 28 日  
適用標準: CNS 9737  
實驗室: 鶯歌中心化學實驗室



檢驗項目	國家標準	檢驗結果
1. 尺度		
1.1 長度	250.0mm ± 1.4mm	250.8 mm 符合
1.2 寬度	180.0mm ± 1.2mm	178.8 mm 符合
2. 尺度收縮	1.4mm	1.1mm 符合
3. 吸水率	I類(3.0%以下): 約與舊規格之瓷質面磚相當 II類(10.0%以下): 約與舊規格之石質面磚相當 III類(50.0%以下): 約與舊規格之陶質面磚相當	2.41% 符合
4. 抗彎強度 (同 CNS9738-R2162 抗折試驗)		151.48 kgf/cm <sup>2</sup>

- 註 1. 本報告只對所送樣品負責。  
2. 本報告只供參考, 不得做為廣告或商業用途。

承辦人

副研究員沈俊良

日期 107 年 09 月 28 日